

به نام خدا



تحقیق، بررسی و مطالعه کوانتومی مواد جاذب رادار



استاد : دکتر شهرام محمدنژاد

مقدمه

- مواد جاذب رادار موادي هستند که براي پنهان کردن يك شي از امواج رادار، استفاده مي شود.
- اين مواد نمي توانند امواج را به طور کامل جذب کنند.
- ماده اي وجود ندارد که بتواند تمام فرکانس هاي رادار را جذب کند.
- ميزان جذب امواج رادار در يك فرکانس مشخص به ساختار ماده جاذب بستگي دارد.
- تحقيق روي مواد جاذب رادار از ۶۰ سال قبل شروع شده است.
- مواد جاذب رادار بايد ضخامتي کم، وزني کم و جذب با پهناي باند وسيع داشته باشند.

روش FSS براي بهبود پهنای باند عملکرد مواد جاذب رادار

- در اینجا عملکرد مواد جاذب رادار را در بازه فرکانسي 2GHz تا 12GHz بررسی مي کنیم.
- FSS براي ساخت مواد جاذب رادار نازك با پهنای باند وسیع طراحی شده است.



روش FSS برای بهبود پهنای باند عملکرد مواد جاذب رادار (ادامه)

- ضریب انعکاس ماده جاذب رادار از رابطه زیر بدست می آید :

$$\Gamma = \frac{Z_{in(i)} - Z_o}{Z_{in(i)} + Z_o}$$

$$Z_{in(i)} = Z_i \frac{Z_{in(i-1)} + jZ_i \tan(k_i d_i)}{Z_i + jZ_{in(i-1)} \tan(k_i d_i)}$$


$$Z_i = \sqrt{\frac{\mu_i}{\epsilon_i}} \quad \epsilon = \epsilon' - j\epsilon'' \quad \mu = \mu' - j\mu''$$

$$Z_{i(FSS)} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \frac{Q_0}{Q} \left[\frac{Q_0}{Q} - 1 + jQ_0 \left(\frac{f Re \sqrt{\mu \epsilon}}{f_0} - \frac{f_0}{f Re \sqrt{\mu \epsilon}} \right) \right]$$

$$Q = \frac{Q_0 Q_L}{Q_0 + Q_L} \quad Q_L = \frac{\epsilon' \mu'}{\epsilon' \mu'' + \epsilon'' \mu'}$$

روش FSS براي بهبود پهنای باند عملکرد مواد جاذب رادار (ادامه)

● شکل هندسي FSS مورد بررسی در زیر نشان داده شده است و مشخصات به صورت زیر است :



۱- شعاع دایره 4mm

۲- طول عنصر فلزي مربعي 16mm


۳- طول 20mm array period

۴- ضخامت زیر لایه 0.1mm

۵- ضریب نفوذ پذیری الکتریکی 1.05

۶- ضخامت کل ماده جاذب رادار 3mm


روش FSS براي بهبود پهنای باند عملکرد مواد جاذب رادار (ادامه)



- با توجه به شکل در فرکانس های بالاتر از 6GHz عملکرد ماده جاذب بدون FSS بهتر است. اما در بازه فرکانسی 2GHz تا 4GHz انعکاس بالاتر از -5dB است و این مناسب نیست.
- برای ماده جاذب شامل FSS در نمودار سه ستیغ که معادل فرکانس های شدید می باشند مشاهده می شود.

- پس در کل عملکرد ماده جاذب شامل FSS از ماده جاذب بدون FSS بهتر است.


روش FSS براي بهبود پهنای باند عملکرد مواد جاذب رادار (ادامه)



- با افزایش array period در فرکانس های بالا، فرکانس تشدید از 9GHz تا 7GHz و در فرکانس های پایین از 3GHz تا 3.5GHz تغییر می کند.
- اگر array period افزایش یابد انعکاس برای بازه فرکانسی 3GHz تا 8GHz کاهش می یابد.


- پس اگر array period به درستی تنظیم شود، عملکرد خوبی در بازه فرکانسی 2GHz تا 12GHz خواهیم داشت.

روش FSS براي بهبود پهنای باند عملکرد مواد جاذب رادار (ادامه)



- وقتی شعاع بین 2mm تا 5mm تغییر می کند، سه ستیغ در نمودار انعکاس ظاهر می شود.
- وقتی شعاع افزایش می یابد، فرکانس تشدید کاهش می یابد.
- وقتی شعاع 6mm است، یک ستیغ در نمودار انعکاس مشاهده می شود.
- پس وقتی فرکانس بیشتر از 6GHz است اثر شعاع FSS در انعکاس آشکار می شود.



روش FSS براي بهبود پهنای باند عملکرد مواد جاذب رادار (ادامه)



- با توجه به شکل تأثیر ضریب نفوذپذیری الکتریکی زیر لایه FSS روی انعکاس ماده جاذب رادار بسیار کم است.

اثر کامپوزیت های نانو لوله های کربنی روی ساختارهای جاذب رادار

- ساختارهای جاذب راداری با نانو لوله های کربنی ساخته شده اند که در فرکانس 10GHz، پیک فرکانسی برابر 45dB- دارند.
- در اینجا پنج صفحه نانو لوله کربنی با مشخصات مشخص و درصد وزنی مختلف (wt%) انتخاب کرده و تحلیل های مورد نظر را روی آنها انجام می دهیم.




اثر کامپوزیت های نانو لوله های کربنی روی ساختارهای جاذب رادار (ادامه)

- در زیر شماتیکی از جاذب پیشنهاد شده دو لایه را مشاهده می کنید.
- ضریب انعکاس مدل از رابطه زیر بدست می آید :

$$R = \frac{\eta_{in}(0) - \eta_0}{\eta_{in}(0) + \eta_0}$$

$$\eta_{in}(i-1) = \eta_i \frac{\eta_{in}(i) + \eta_i \tanh(\gamma_i d_i)}{\eta_i + \eta_{in}(i) \tanh(\gamma_i d_i)}$$

$$\eta_{N+1} = 0$$




$$\mu_{rj} = 1$$



$$\eta_i = \sqrt{\frac{1}{\epsilon_{rj}}}$$


$$\gamma_i = j2\pi f \sqrt{\epsilon_{rj}} / c$$

اثر کامپوزیت های نانو لوله های کربنی روی ساختارهای جاذب رادار (ادامه)




- ضخامت صفحه 0.22mm
- فرکانس 10GHz
- بهترین درصد وزنی نانو لوله کربنی و بهترین ضخامت زیر لایه تقریباً برابر 5.35 wt% و 2.71mm بوده و ضریب نفوذ پذیری الکتریکی موهومی متناظر صفحه 21.81 بوده و در نتیجه مقاومت سطح صفحه $374 \Omega/\text{in}^2$ می باشد.

اثر کامپوزیت های نانو لوله های کربنی روی ساختار های جاذب رادار (ادامه)




- با توجه به شکل تفاوت بین جاذب پیشنهاد شده و لایه screen در حضور قسمت حقیقی ضریب نفوذ پذیری الکتریکی (خازن) در صفحه است.

اثر کامپوزیت های نانو لوله های کربنی روی ساختار های جاذب رادار (ادامه)



اثر کامپوزیت های نانو لوله های کربنی روی ساختارهای جاذب رادار (ادامه)



- ضخامت صفحه 0.22mm
- ضخامت زیر لایه 2.71mm
- درصد وزنی صفحه 5.35 wt%
- با توجه به شکل بهترین ضریب نفوذ پذیری الکتریکی صفحه برابر $17.94-j21.58$ می باشد.

رفتار جذب برای نانو کامپوزیت های TiO_2 ترکیب شده با فلز

- در این قسمت رفتار جذب نانو کامپوزیت های TiO_2 ترکیب شده با فلز را در بازه فرکانسی 8.2GHz تا 12.4GHz بررسی می کنیم.
- در اینجا اثر TiO_2 ترکیب شده با فلز را در کاهش ضخامت ماده جاذب و کاهش ضریب انعکاس بررسی می کنیم.
- ضریب انعکاس با رابطه زیر بدست می آید :

$$R_L = -20 \log \left| \frac{Z_{\text{in}} - Z_0}{Z_{\text{in}} + Z_0} \right|$$

$$Z_{\text{in}} = Z_0 \sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}} \tanh \left\{ j \left(\frac{2\pi f d}{c} \right) \sqrt{\mu_r \epsilon_r} \right\}$$


رفتار جذب براي نانو کامپوزيت هاي TiO_2 ترکيب شده با فلز (ادامه)

- بخش موهومي ضريب نفوذ پذيري الكتريكي از رابطه زير بدست مي آيد :

$$\varepsilon'' = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0\rho f}$$

- ρ مقاومت ويژه الكتريكي
- ε_0 ضريب نفوذ پذيري الكتريكي فضاي آزاد
- وقتي کامپوزيت با فلز ترکيب مي شود، مقاومت ويژه آن تغيير کرده و بخش موهومي ضريب نفوذ پذيري الكتريكي تغيير مي کند.

رفتار جذب برای نانو کامپوزیت های TiO_2 ترکیب شده با فلز (ادامه)





- با توجه به شکل ضخامت ماده جاذب نقش مهمی در میزان انعکاس بازی می کند.

رفتار جذب برای نانو کامپوزیت های TiO_2 ترکیب شده با فلز (ادامه)

- در اینجا برای بررسی سه نمونه را در نظر می گیریم که مشخصات آن ها در جدول زیر آمده است.


نمونه	ترکیب	درصد ترکیبات		
		TiO_2	Al	Ni
M40	TiO_2	100	0	0
M41	$\text{TiO}_2 + \text{Al}$	89	11	0
M42	$\text{TiO}_2 + \text{Ni}$	92	0	8

رفتار جذب برای نانو کامپوزیت های TiO_2 ترکیب شده با فلز (ادامه)




- قسمت حقیقی ضریب نفوذ پذیری الکتریکی نمونه M_{41} بیشتر است، زیرا مقاومت ویژه Al از Ni کمتر است.

رفتار جذب برای نانو کامپوزیت های TiO_2 ترکیب شده با فلز (ادامه)



به ازای ضخامت بهینه



به ازای $d=1.5\text{mm}$

نتیجه گیری

- مواد جاذب رادار باید ضخامتی کم، وزنی کم و جذب با پهنای باند وسیع داشته باشند.
- این مواد باید در مقابل خرابی و آسیب های شیمیایی مقاوم باشند.
- وقتی از روش FSS استفاده می کنیم، ضخامت ماده جاذب رادار را می توان کاهش داد.
- وقتی از نانو لوله های کربنی برای ساختارهای جاذب رادار استفاده می شود، میزان انعکاس بسیار کاهش می یابد.
- اگر نانو کامپوزیت های TiO_2 با فلز ترکیب شوند، ضخامت ماده جاذب کاهش یافته و میزان انعکاس کاهش می یابد.

با تشکر از توجه شما